

FLOWPOINT VOEGMORTEL

UW KASSEIEN LIGGEN VOOR HET LEVEN



- Stabiel. Uw kasseien komen niet meer los.
- Snel. Open voor het verkeer na 4 uur.
- Ecologisch. Geen vervuiling.

ULTRA
SCAPE

OF U NU EEN PLEIN, WEG OF OPRIT AANLEGT: U WILT ZEKER ZIJN DAT UW KASSEIEN JARENLANG KEURIG BLIJVEN LIGGEN.

DAT KAN NU DANKZIJ FLOWPOINT! DE VLOEIMORTEL DIE STABILITEIT GEEFT, SNEL UITHARDT EN HEEL GEMAKKELIJK IS IN GEBRUIK.

**ULTRA
SCAPE**



Kijk ook naar het
introductiefilmpje op
WWW.NIJST-NATUURSTEEN.BE



VOORDELEN VAN **FLOWPOINT**

FLOWPOINT: GOED POEDER

Flowpoint is een voorgemengd poeder van cement en hulpstoffen. Het is uiterst eenvoudig in gebruik. Gewoon water toevoegen, mengen en de vloeimortel in de voegen gieten. Gemakkelijker kan niet.

MAXIMALE STABILITEIT

De vloeibare Flowpointmix kruipt tot in de kleinste voegen. Daardoor hecht hij zich maximaal tussen de kasseien. Die zitten na de uitharding muurvast, ook op de steilste hellingen. Ze blijven stabiel. Zelfs wanneer u de weg of oprit afspuist met een hogedrukreiniger komen uw kasseien niet los. Een hele geruststelling.

MINIMAAL TIJDVERLIES

Flowpoint hardt snel uit. Razendsnel. U mag uw weg of oprit na het aanbrengen van de voegmortel na 1 uur openstellen voor voetgangersverkeer en na 4 uur voor autoverkeer. Zelfs een vrachtwagen krijgt de kasseien niet meer los.

MILIEUVRIENDELIJK

De vloeimortel is niet schadelijk voor de natuur en zijn omgeving. Het bevat immers geen aluminiummetaal, ijzer, koolstof of chloor. Flowpoint is niet giftig en heeft geen vervelende geur.

TYPEBESTEK 250.2.2

Flowpoint is de ideale oplossing voor openbare werken. Het voldoet immers aan het standaard typebestek 250.2.2. hoofdstuk 3 § 74. Bovendien heeft Flowpoint een vorstvrij en duurzaam karakter. Ideaal voor openbare werken.

FLOWPOINT GEBRUIKEN

VOORBEREIDEND WERK

Zorg ervoor dat uw kasseien op een stabiele ondergrond liggen bijvoorbeeld in gestabiliseerd zand. Let wel: de voegen dienen 30 mm diep te zijn en 5 mm breed voor een maximale hechting. Spuit vervolgens zuiver water over de kasseistrook. Verwijder de waterresten en plaats dammetjes zodat de vloeimortel niet kan wegstromen.

MENGEN MET WATER

Meng 1 zak van 25 kg Flowpoint met 4,25 liter water. Na 3 tot 4 minuten is de mortel volledig vloeibaar. U hebt nu 5 tot 15 minuten tijd om de mortel tussen de kasseien te gieten.

FLOWPOINT AANBRENGEN

Vul de voegen tot boven met Flowpoint. Wacht, afhankelijk van de temperatuur, ongeveer 30 minuten en spoel het oppervlak verschillende keren met veel water. Klaar!

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Flowpoint bevat cement. Dat kan huidirritaties veroorzaken. Draag daarom altijd handschoenen en beschermende kledij. Krijgt u Flowpoint in de ogen? Spoel ze dan meteen overvloedig met zuiver water en raadpleeg een dokter.



LABO TESTRESULTATEN

Duur	Temperatuur	Druksterkte
Na 2 uur	20 °C	8 N/mm ²
Na 24 uur	20 °C	14 N/mm ²
Na 3 dagen	20 °C	15 N/mm ²
Na 7 dagen	20 °C	25 N/mm ²
Na 28 dagen	20 °C	49,6 N/mm ²
Inkrimping		0,06%
Elasticiteit		19200 N/mm ²
Tijd om aan te brengen		5-15 minuten*
Tijd om zich te zetten		30 minuten*

* Afhankelijk van de temperatuur

Vorm	Poeder
Verpakking	In zakken van 25 kilogram
Opslag	Op droge plek met temperaturen tussen 5 °C en 35 °C graden.
	Ongeopend 6 maanden houdbaar.
Eindvolume	Ongeveer 13,9 liter
Dichtheid	2250 kg/m ³
Kleur	Natural of houtskool
Verwerkingstemperatuur	Tussen 5°C en 20°C



INVOERDER | NIJST NATUURSTEEN BVBA

Taunusweg 12, 3740 Munsterbilzen ■ tel. +32 (0)89 41 62 79 ■ fax +32 (0)89 41 71 14 ■ info@nijst-natuursteen.be ■ www.nijst-natuursteen.be

