

Technische fiche Belgische Arkose

Fiche technique Arkose belge

Technical data sheet Belgian Arkose

Herkomst: Streek rond Malmedy

Gemiddelde schijnbare soortelijke massa: 2628kg/m³

Gemiddelde porositeit: 2,51%

Gemiddelde drukweerstand: 161 N/mm²

Kleuren: grijs-, bruin- en roodachtige nuances

* Waarden zijn gemiddeldes en variëren naar de extractieplaats in de groeve.

Origine : région de Malmedy

Masse volumique apparente moyenne : 2 628 kg/m³

Porosité moyenne : 2,51 %

Résistance moyenne à la compression : 161 N/mm²

Couleurs : nuances de gris, de brun et de rouge

* Les valeurs sont des moyennes et varient en fonction du lieu d'extraction dans la carrière.

Origin: The area around Malmedy

Average apparent density: 2628 kg/m³

Average porosity: 2.51%

Average compressive strength: 161 N/mm²

Colours: shades of grey, brown and red

* Values are averages and vary depending on the extraction point within the quarry.