

Technische fiche Belgische Blauwe Steen

Fiche technique pierre bleue belge

Technical data sheet Belgian Blue Stone

Herkomst: Henegouwen, Luik en de streek van de Condroz

Gemiddelde schijnbare soortelijke massa: 2686kg/m³

Gemiddelde porositeit: 0,31%

Gemiddelde drukweerstand: 146 N/mm²

Kleuren: blauw- en grijsachtige nuances

* Waarden zijn gemiddeldes en variëren naar de extractieplaats in de groeve.

Origine : Hainaut, Liège et la région du Condroz

Masse volumique apparente moyenne : 2686 kg/m³

Porosité moyenne : 0,31 %

Résistance moyenne à la compression : 146 N/mm²

Couleurs : nuances bleutées et grisâtres

* Les valeurs sont des moyennes et varient en fonction du lieu d'extraction dans la carrière.

Origin: Hainaut, Liège and the Condroz region

Average apparent density: 2686 kg/m³

Average porosity: 0,31 %

Average compressive strength: 146 N/mm²

Colours: shades of blue and grey

* Values are averages and vary depending on the extraction point within the quarry.