

Technische fiche Belgische Kwartsiet

Fiche technique Quartzite belge

Technical data sheet Belgian Quartzite

Herkomst: streek van de Condroz, Luik

Gemiddelde schijnbare soortelijke massa: 2525kg/m³

Gemiddelde porositeit: 4.34%

Gemiddelde drukweerstand: 202 N/mm²

Kleuren: gebroken witte tinten met roest- en roze nuances

* Waarden zijn gemiddeldes en variëren naar de extractieplaats in de groeve.

Origine : région du Condroz, Liège

Masse volumique apparente moyenne : 2525 kg/m³

Porosité moyenne : 4,34 %

Résistance moyenne à la compression : 202 N/mm²

Couleurs : teintes blanc cassé avec des nuances rouille et roses

* Les valeurs sont des moyennes et varient en fonction du lieu d'extraction dans la carrière.

Origin: the Condroz region, Liège

Average apparent density: 2525 kg/m³

Average porosity: 4.34%

Average compressive strength: 202 N/mm²

Colours: off-white shades with rust and pink nuances

* Values are averages and vary depending on the extraction point within the quarry.