

Technische fiche Belgische Porfier

Fiche technique Porphyre belge

Technical data sheet Belgian Porphyry

Herkomst: Streek rond Rebecq

Gemiddelde schijnbare soortelijke massa: 2750kg/m³

Gemiddelde porositeit: 0,30%

Gemiddelde drukweerstand: 174,8 N/mm²

Kleuren: groen-, blauw- en rozeachtige nuances

* Waarden zijn gemiddeldes en variëren naar de extractieplaats in de groeve.

Origine : région de Rebecq

Masse volumique apparente moyenne : 2750 kg/m³

Porosité moyenne : 0,30 %

Résistance moyenne à la compression : 174,8 N/mm²

Couleurs : nuances de vert, de bleu et de rose

* Les valeurs sont des moyennes et varient en fonction du lieu d'extraction dans la carrière.

Origin: The area around Rebecq

Average apparent density: 2750 kg/m³

Average porosity: 0.30%

Average compressive strength: 174.8 N/mm²

Colours: shades of green, blue and pink

* Values are averages and vary depending on the extraction point within the quarry.